

THE
CONTEMPORARY
STYLE

PARKER

ENERGIE KER

INDOOR E OUTDOOR, L'ELEGANZA È LA FORZA

INDOOR AND OUTDOOR,
ELEGANCE AND STRENGTH
INDOOR E OUTDOOR,
L'ÉLÉGANCE ET LA FORCE
INDOOR UND OUTDOOR,
ELEGANZ UND STÄRKE

PARKER

RIVESTIMENTO . WALL:
Marble Style - Dolomite 120x270 . 48"x106", 6 mm - Lappato campo pieno . High-Gloss LCP
Marble Style - Marquiña 120x270, 6 mm - Lappato campo pieno . High-Gloss LCP

TAVOLI . TABLES:
Marble Style - Marquiña 120x270 . 48"x106", 6 mm - Lappato campo pieno . High-Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Parker, Anthracite 120x120 . 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified



OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Parker, White 120x120 . 48"x48", 20 mm, TH2.0 - Rettificato . Rectified



OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Parker, White 120x120 . 48"x48", 20 mm, TH2.0 - Rettificato . Rectified

Le lastre TH2.0 con spessore in 20 mm si distinguono per la completa versatilità di posa: a colla su massetto per la massima resistenza in presenza di aree carrabili, in sistemi di pavimentazioni sopraelevate, o posate a secco direttamente su fondi in terra, ghiaia e sabbia. Soluzioni tecniche mirate per un'estetica che compone ambienti raffinati dove nulla resta lasciato al caso.

With their 20 mm thickness, our TH2.0 surfaces are characterized by absolute installation versatility: adhesive laying on screed for the extreme resilience needed in vehicular areas, raised flooring system, dry laying either on soil, gravel or sand.
Les dalles TH2.0 d'une

épaisseur de 20 mm se distinguent par leur totale polyvalence de pose : collées sur chape pour une résistance maximale en présence de zones carrossables, dans les systèmes de revêtement de sol surélevés, ou posées à sec directement sur des supports en terre, en gravier et en sable. Des solutions techniques ciblées pour une esthétique qui compose des environnements raffinés où rien n'est laissé au hasard.

TH2.0-Platten mit einer Stärke von 20 mm zeichnen sich durch ihre umfassende Vielseitigkeit bei der Verlegung aus: mit Kleber auf Estrich für maximale Widerstandsfähigkeit bei befahrbaren Bereichen, in Doppelbodensystemen oder trocken verlegt direkt auf Erdoder Kiesuntergründen und Sand. Technische Lösungen, die auf eine Ästhetik abzielen, die raffinierte Umgebungen schafft, in denen nichts dem Zufall überlassen wird.



OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Parker, Anthracite 80x80 - 32"x32", 20 mm, TH2.0 - Rettificato . Rectified



Un design che compone con attenzione lo spazio, per esprimere una precisa identità e assicurare funzionalità e appeal visivo.

A meticulous yet alluring environment welcomes us. A design which builds up the space with precision, resulting in a vivid identity and assuring functionality and visual appeal.

Nous sommes accueillis par un environnement rigoureux, mais attrayant. Un design qui compose l'espace avec attention, pour exprimer une identité précise et assurer fonctionnalité et attrait visuel.

Eine strenge, aber einladende Umgebung empfängt uns. Ein Design, das den Raum sorgfältig komponiert, um eine präzise Identität auszudrücken und Funktionalität und visuelle Attraktivität sicherzustellen.

UN LOOK DEFINITO, RAFFINATO E LINEARE

A STRONG, REFINED LINEAR LOOK
 UN LOOK DÉFINI, RAFFINÉ ET LINÉAIRE
 EIN DEFINIERTER, RAFFINIERTER UND GERADLINIGER LOOK



TOP: Marble Style - Calacatta 163x324 . 64"x127", 12 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP - Non rettificato . Non rectified
 BANCO CUCINA . KITCHEN COUNTER: Parker, Grey 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified
 ANTE CUCINA . KITCHEN CABINET DOOR: Marble Style - Calacatta 160x320 . 63"x126", 6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP
 PAVIMENTO . FLOOR: Parker, Grey 120x120 . 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified

PARKER



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
 GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



EKXTREME - EKCOLLECTIONS

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| EKXTREME 120x270 48"x106" | 120x120 48"x48" | 60x120 24"x48" | 80x80 32"x32" | 60x60 24"x24" | 30x60 12"x24" |
| 6 mm | 9 mm | | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| R10 | R10 | R11 | R10 | R11 | R10 |
| RETT | RETT | SABB | RETT | SABB | RETT |
| WHITE SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE | WHITE SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE | WHITE SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE | WHITE SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE | WHITE SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE | ANTHRACITE WHITE SILVER GREY SMOKE |
| 159 | 153 | 154 | 144 | 145 | 139 |
| PRICE CODE / M ² | | | | | |

TH2.0 - OUTDOOR

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | | |
| 120x120 48"x48" | 60x120 24"x48" | 80x80 32"x32" | 60x60 24"x24" |
| TH2.0 20 mm | TH2.0 20 mm | TH2.0 20 mm | TH2.0 20 mm |
| R11 | R11 | R11 | R11 |
| RETT | RETT | RETT | RETT |
| WHITE SILVER ANTHRACITE | WHITE SILVER ANTHRACITE | WHITE SILVER ANTHRACITE | WHITE SILVER ANTHRACITE |
| 165 | 155 | 156 | 151 |
| PRICE CODE / M ² | | | |

MOSAICI - BATTISCOPIA

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12" | BATTISCOPIA 6,5x120 2'9"/16x48" | BATTISCOPIA 7,5x80 3"x32" | BATTISCOPIA 7,5x60 3"x24" |
| | | | |
| NAT | RETT | RETT | RETT |
| WHITE SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE | WHITE SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE | WHITE SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE | WHITE SILVER GREY SMOKE ANTHRACITE |
| 110 | 120 | 109 | 106 |
| PRICE CODE / PC | | | |

















OUTDOOR
 PAVIMENTO . FLOOR:
 Parker, Silver 60x120 . 24"x48", 20 mm, TH2.0 - Rettificato . Rectified

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.
FICHE TECHNIQUE.
TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

| CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN. | METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN. | RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT. | | | VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE. | | |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|--|--|
| | | 7cm ≤ N < 15 cm (mm) | N ≥ 15 cm (%) (mm) | Naturale non rettificato | Rettificato e Levigato | | |
|  Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen. | EN ISO 10545-2 | Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite | ±0.9 | ±0.6 | ±2.0 | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. |
| | | Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 | | |
| | | Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit | ±0.75 | ±0.5 | ±1.5 | | |
| | | Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit | ±0.75 | ±0.5 | ±2.0 | | |
| | | Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit | ±0.75 | ±0.5 | ±2.0 | | |
| | | Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen. | 95 % min. | 95 % min. | - | | |
|  Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme % | EN ISO 10545-3 | E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%) | | | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | | |
|  Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast. | EN ISO 10545-4 | valore medio ≥ 35 N/mm ² (valore singolo Min. 32 N/mm ²) | | | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | | |
|  Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß. | EN ISO 10545-6 | sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N | | | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | | |
|  Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss. | EN ISO 10545-7 | 175 mm ³ max. | | | Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm ³ | | |
|  Resistenza ai sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. | EN ISO 10545-8 | Richiesta. Required. Requise. Gefordert. | | | II - V | | |
|  Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung. | EN ISO 10545-9 | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | 6,5x10 ⁻⁶ °C | | |
|  Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. | EN ISO 10545-9 | Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 | | | Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig. | | |
|  Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit. | EN ISO 10545-12 | Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 | | | Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig. | | |
|  Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen. | EN ISO 10545-13 | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | | |
|  Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen. | | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | | |
|  Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina. Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinerer und zusatzstoffe für schwimmbäder. | | B min. | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | | |
|  Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit. | DIN 51094 | Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. | | | Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test. | | |
|  Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit). | EN 16165 | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | |
| | DIN 51097 | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | |
| | B.C.R.A. D.M.236/ 89 | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | | |
| | ASTM C1028-2007 | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | |
| | ANSI A 137.1-2012 | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | | |
| | | | Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung. | | | | |


* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.
IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
MÉRCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.


Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it
 Technical details available on: www.energieker.it
 Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
 Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it

Tabella pesi e misure


WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS


| Formato Size Format Format |  | Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte | Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boite | Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte | Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette | Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette | Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette |
|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|
| 30X60 RETT. / LCP | 9 | 7 | 1,26 | 24,38 | 40 | 50,40 | 957 |
| 60X60 RETT. / LCP | 9 | 4 | 1,44 | 28,57 | 30 | 43,20 | 812 |
| 60X120 RETT. / LCP * | 9 | 2 | 1,44 | 28,57 | 35 | 50,40 | 1.020 |
| 80X80 RETT./LCP | 9 | 2 | 1,28 | 25,58 | 45 | 57,60 | 1.171 |

| Formato Size Format Format |  | Tipologia Imballaggio | Ingombro | Pz/Box | m²/Box | Kg/Box | Box/Pal | m²/Pal | Kg/Pal |
|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 120x120 RETT. / LCP ** | 9 | Pallet con sponde | 143,2x124x56,1 | 2 | 2,88 | 61,36 | 18 | 51,84 | 1.056 |

EKXTREME

| Formato Size Format Format |  | Tipologia Imballaggio | Ingombro | m²/Pz | Kg/Pz | Pz/Pal | m²/Cassa | Kg/Cassa |
|-------------------------------------|---|--------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|
| 120x270 RETT. / LCP *** | 6 | Cassa | 283x132x39 | 3,24 | 46,65 | 20 | 64,80 | 1.000 |
| | | Cavalletto | 280x75x156 | 3,24 | 46,65 | 40 | 129,60 | 1.940 |

TH2.0

| Formato Size Format Format |  | Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte | Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boite | Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte | Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette | Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette | Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette |
|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|
| 120x120 RETT. ** | 20 | 1 | 1,44 | 66,02 | 18 | 25,92 | 1.220 |
| 60x120 RETT. * | 20 | 1 | 0,72 | 32,33 | 30 | 21,60 | 980 |
| 60x60 RETT. | 20 | 2 | 0,72 | 32,07 | 30 | 21,60 | 965 |
| 80x80 RETT. * | 20 | 1 | 0,64 | 28,60 | 45 | 28,80 | 1.307 |

* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 3 palette alla volta.
WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.
ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** **ATTENZIONE**, sovrapporre max 4 palette alla volta.
WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 4 palettes à la fois maximum.
ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** **ATTENZIONE**, sovrapporre max 8 casse alla volta.
WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.
ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
 s'il vous plaît



放射水平：A 类



Certificazione CCC
 CCC Certification
 Certification CCC
 CCC Zertifizierung

<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 22037

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

